

Грунтовка

PCI Gisogrund 303

517

Для гладких не впитывающих оснований

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Для внутреннего и внешнего применения.
- Для горизонтальных и вертикальных поверхностей.
- Для грунтования перед нанесением непроницаемых неабсорбирующих покрытий, таких как бетонно-мозаичный полы (Терраццо), керамические плитки, глазурованный высокопрочный кирпич, природный камень и бетонный камень, основания с остатками адгезива, а также битумная плитка или прочно сцепленные и грубо ошлифованные покрытия ПВХ.
- Пред наклеиванием керамических плиток с плиточными клеями PCI, например, PCI FT-Klebemörtel, PCI Flexmörtel, PCI Flexmörtel-Schnell, PCI Nanolight, PCI Rapidlight, PCI Everflex и др.
- Перед нанесением штукатурки с бетонным заполнителем PCI Polycrret 5 и ремонтным раствором PCI Polycrret 20, а также с PCI Pericret.



PCI Gisogrund 303 является надежным праймером при укладке покрытий на керамические плитки.

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

- **Готов к употреблению**, перемешивание не требуется.
- **Высокая прочность сцепления**, надежное соединение с последующими покрытиями и облицовкой.
- **Светло-желтый цвет для облегчения контроля покрытия**, загрунтованную поверхность легко видеть.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

МАТЕРИАЛ

Основа материала	модифицированная специальная дисперсия
Компоненты	однокомпонентный
Плотность	примерно 1.2 г/см ³
Консистенция	жидкая
Цвет	светло-желтый
Маркировка по	
- Регламенту для опасных товаров на дорогах	не опасный
- Регламенту для опасных веществ	раздражитель
<i>Дополнительную информацию см. в разделе Техника безопасности и Охрана труда.</i>	
Срок годности при хранении	минимум 6 месяцев при хранении в сухих условиях, защищенных от мороза, без длительного хранения при температуре выше +30°C
Упаковка	ведро 20 литров ведро 5 литров пакет 1 литр

ПРИМЕНЕНИЕ

Расход	примерно от 100 до 150 мл/м ² Расход зависит от впитывающей способности и структуры основания.
Достаточно для покрытия примерно (одно покрытие):	
- ведро 20 литров	140 -200 м ²
- ведро 5 литров	35 - 50 м ²
- пакет 1 литр	6.5 - 10 м ²
Толщина слоя	
- минимальная	закрытая пленка
- максимальная	200 мкм мокрая пленка
Рабочая температура	от +5°C до +25°C
Соотношение при смешивании	готовый к употреблению
Время отверждения*	примерно 3 часа

* При температуре +23°C и относительной влажности 50%. Более высокие температуры сокращают, а более низкие – увеличивают указанное время.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

■ Основание должно быть чистым, прочным и сухим. Масла, остатки краски и другие пятна, такие как адгезивы на базе растворителя, должны быть полностью удалены.

ПРОЦЕДУРА НАНЕСЕНИЯ

Во время нанесения PCI Gisogrund 303 надевайте защитные очки и защитные перчатки. Нанесение покрытия распылителем не допускается.

- 1 Перед использованием хорошо перемешайте PCI Gisogrund 303.
- 2 Нанесите тонкий слой праймера на основание, используя плоский скребок, мягкую щетку или плоскую щетинную кисть и действуя методом крест-накрест. Избегайте образования луж! (Расход: примерно 100-150 мл/м²).
- 3 Нанесите покрытия и самовыравнивающиеся смеси PCI на обезвоженный и затвердевший праймер!

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

- Не используйте PCI Gisogrund 303 при температуре основания ниже +5°C и выше +25°C.
- Адгезивы, содержащие сульфитные растворы, должны быть полностью удалены перед нанесением PCI Gisogrund 303.
- Защитите нанесенный и отвердевший праймер от загрязнения.
- При грунтовке существующих плиточных покрытий вне помещений (например, на балконах, террасах и подобным им) необходимо защитить PCI Gisogrund 303 от влаги путем нанесения водонепроницаемого раствора PCI Seccoral.
- Перед нанесением PCI Gisogrund 303 на гидрофобные керамические плитки (например, на Керамику плюс компании Villeroy & Boch) отделка поверхности должна быть удалена путем дробления и полной очистки.
- Сразу после использования очистите инструменты и используемые сосуды водой. Как только материал высыхает, его уже нельзя удалить водой.
- Срок годности при хранении: минимум 6 месяцев при хранении в сухих условиях, защищенных от мороза, без длительного хранения при температуре выше +30°C.



Удалите с поверхности основания разрушающие сцепление остатки, используя подходящее моющее средство (например, PCI Univerdünnner).



Перед использованием хорошо взболтайте PCI Gisogrund 303 и залейте на основание.



Размажьте праймер по основанию, действуя методом крест-накрест.



Последующие верхние покрытия могут устанавливаться примерно через 3 часа.

**ТЕХНИКА
БЕЗОПАСНОСТИ И
ОХРАНА ТРУДА**

PCI Gisogrund 303 содержит смеси, содержащие эпоксидную смолу. Контакт с кожей вызывает повышение чувствительности. Храните в недоступном для детей месте. Избегайте контакта с глазами и кожей. В случае контакта с кожей немедленно промойте большим количеством воды с мылом. Одевайте подходящие защитные перчатки. При проглатывании обратитесь к медицинской помощи, покажите данный проспект или этикетку материала. Одевайте защитные очки, когда возникает риск разбрызгивания.

Общая информация по дисперсионным материалам

Не допускайте, чтобы дисперсия засыхала на коже. Удалите засохшие куски с кожи водой с мылом. Защитите глаза, когда есть риск разбрызгивания. При контакте с глазами тщательно промойте их водой. Если раздражение глаз не пройдет за несколько минут, обратитесь за медицинской помощью.

Дополнительную информацию см. в Проспекте по Безопасности материалов PCI.

<p>Производитель: PCI Augsburg GmbH Piccardstr. 11, 86159 Augsburg, Germany www.pci-augsburg.de</p> <p>Официальный поставщик в РФ: ООО «Строительные системы» 119017 Москва, Кадашевская наб., 14, кор 3 Тел.: +7 495 225 64 15, +7 495 225 64 39 Факс: +7 495 225 6411 stroysist@basf.com www.stroysist.ru</p>	<p>Примечание: Условия производства работ и особенности применения нашей продукции в каждом случае различны. В технических описаниях мы можем предоставить лишь общие указания по применению. Эти указания соответствуют нашему сегодняшнему уровню осведомлённости и опыту. Сотрудник, использующий материал, обязан проверить пригодность и возможность его применения для предусмотренных целей. При особых требованиях следует обратиться за рекомендациями к специалистам ООО «Строительные системы».</p>
---	---