

## PCI POLYFIX® 5 MIN

Гидропломба для быстрого устранения активных протечек, монтажа и ремонтных работ.

### ОПИСАНИЕ

Гидропломба на минеральной основе для быстрого устранения активных протечек, монтажа и быстрых мелких ремонтных работ.

### РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

- Для быстрого устранения активных протечек.
- Для внутренних и внешних работ.
- Для установки и монтажа механизмов дверей, окон, перил для балконов, трубопроводов, крепления кронштейнов для подоконников и радиаторов отопления.
- Для заделки швов.
- Для установки анкеров под легкие нагрузки.
- Для временных влагопреград и адгезионной прослойки между влажным основанием и последующим цементным слоем.

### СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Быстрое схватывание (в течение 5 мин)
- Возможность нагрузки через 2 часа
- После укладки материала
- Легко наносится
- Не требуется предварительная грунтовка
- Надёжное сцепление со сталью и бетоном
- Не вызывает коррозии стали
- После высыхания имеет цвет бетона
- Водонепроницаем

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Состав материала	Специальный цемент, содержащий комплекс добавок. Не содержит хлоридов
Температура применения	От +5°C до 25°C
Необходимое количество воды для затворения	1,0л на 5кг 0,2л на 1кг
Время перемешивания	примерно 30 - 60 сек. (в зависимости от количества)
Время жизни раствора	примерно 3 мин. после смешивания
Время схватывания	примерно 5 мин. после смешивания



### ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

В случае неактивной протечки основание должно быть твёрдым, чистым и прочным (прочность не менее 15 МПа). Перед нанесением материала основание необходимо тщательно насытить водой с целью исключения всасывания воды из ремонтного раствора PCI POLYFIX® 5 MIN.

### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Засыпать PCI POLYFIX® 5 MIN в чистую емкость для приготовления смеси и добавить воду из расчета 0,2 л на 1 кг. Перемешивание продолжать в течение 30 – 60 сек. при помощи шпателя или дрели с насадкой до получения однородной массы.
2. После смешивания использовать смесь в течение 3-х минут. При заполнении больших пустот, можно добавить песок фракции до 4 мм в пропорции 1:1. Эта смесь перемешивается с водой до достижения пластичной консистенции.



The Chemical Company

#### **УПАКОВКА**

Материал PCI POLYFIX® 5MIN поставляется в мешках по 5 кг, ведрах по 1 кг

#### **СРОК ГОДНОСТИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ**

Срок годности материала PCI POLYFIX® 5 MIN 9 месяцев. Хранить в сухом прохладном месте.

#### **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

Продукт содержит цемент, который может вызвать раздражение кожи и слизистых оболочек глаз. В случае попадания материала немедленно промойте большим количеством воды и обратитесь к врачу, предоставив информацию о свойствах материала. При работе используйте резиновые перчатки. Хранить в недоступном для детей месте.

#### **Официальный представитель в РФ:**

ООО «БАСФ Строительные системы»,

**Офис в Москве** 119017, Кадашевская наб., 14, к.3. Тел.: +7 495 225 64 36

**Офис в Санкт-Петербурге** 191002, Загородный пр., 18/2 «А». Тел.: +7 812 332 04 10

**Офис в Минске** 220073, 1-й Загородный переулок, 20. Тел.: +375 17 202 24 71

**E-mail:** [stroysist@basf.com](mailto:stroysist@basf.com) [www.stroysist.ru](http://www.stroysist.ru)

Март 2013 г.

LB